



INQUIBRA

www.inquibra.com.br

DADOS TÉCNICOS

MAXICRYL OUT®

SELADOR E ACABAMENTO PARA ÁREA EXTERNA

Solador para concreto à base de água com exclusivos polímeros acrílicos termoplásticos, com alta resistência à água e excelente resistência a riscas.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- Simples e fácil de aplicar.
- Secagem rápida - 1 a 2 horas entre camadas.
- Elimina a poeira proveniente da abrasão de concreto.
- Auxilia na cura do concreto (ASTM C 309).
- Protege os pisos de concreto, aumentando sua vida útil.
- Seguro. Não inflamável.
- Excelente adesão.
- Não contém solventes; não agride ao meio ambiente.

REDIMENTO

- *Concreto de alta porosidade:*
Primeira camada: 5 a 10 ml
Camadas subsequentes: 20 a 40 ml
- *Concreto de média e baixa porosidade:*
Primeira camada: 10 a 20 ml
Camadas subsequentes: 20 a 30 ml

Recomendamos o uso de duas ou mais camadas.

RECOMENDADO PARA

- Indústrias elétricas; eletrônicas
- Indústrias farmacêuticas.
- Empresas atacadistas em geral.
- Canchas esportivas.
- Áreas de estocagem, depósitos, estacionamentos.
- Indústrias alimentícias.

APLICAÇÃO

- Limpar bem o piso, retirando todo resíduo.
- Certifique-se que o piso está completamente limpo e seco.
- Aplique **MAXICRYL OUT** com mop, rolo ou outro aplicador apropriado, 2 a 3 camadas, conforme a porosidade do piso.
- Deixar secar por 1 a 2 horas entre as aplicações.
- Evite tráfego pesado durante as 12 primeiras horas.

"As recomendações e sugestões quanto ao uso, baseiam-se em resultados reais de experiências anteriores e o melhor em testes de laboratório, porém são considerados como orientação geral. Não damos garantia formal sobre resultados futuros, sugerimos efetuar testes prévios, colocando nossos técnicos a disposição para orientação e aplicação."

" PRODUTOS ECOLOGICAMENTE CORRETOS "